

ŠKÁROVACÍ PIESOK



Piesok na škárovanie frakcie 0/2 mm vhodný pre šírku škár 3 – 5 mm

-balenie: 25 kg vrece

-farba: štandard piesková



štandard piesková

Vlastnosti:

Prírodné drvené kamenivo pre odolné a stabilné škáry, má optimálne vlastnosti pre odvod vody, neprepadáva sa a je mrazuvzdorné.

Balenie:

Názov	Hmotnosť kg/vreco	Hmotnosť kg/paleta	Počet kusov na paleta
Škárovací piesok	25	1000	40 vriec

Návod na použitie škárovacieho piesku:

Škárovanie dláždenej plochy robíme v dvoch, niekedy aj v troch krokoch. Škárovanie sa nevyhnutne robí pred zhutňovaním položenej dlažby. Škára medzi jednotlivými prvkami musí byť vyplnená škárovacím materiálom v celej výške škáry, najmä pri prvkoch s nezrazenou hranou, aby pri zhutňovaní dlažby nedošlo k vzájomnému kontaktu dlaždíc a k ich poškodeniu.

Po zhutnení položenej plochy sa znovu vykoná tzv. pieskovanie na doplnenie škár tak, aby škára bola dokonale vyplnená v celej svojej výške. Tento krok opakujeme s odstupom času aj ďalšíkrát tak, aby škáry boli úplne vyplnené.

Škárovací materiál vmetáme do škár ručne – metlami alebo ľahkými zametacími strojmi. Podcenenie alebo nedokonalé zapieskovanie spôsobuje v priebehu užívania pohyb jednotlivých prvkov a následné vylúpnutie ich horných častí.

Pieskovanie sa robí suchým kremičitým pieskom s maximálnou veľkosťou zrna 2 mm.

Orientačná spotreba piesku sa pohybuje od 2,5 kg/m² do 3 kg/m² dláždenej plochy. Spotreba závisí na veľkosti dlažby a na množstve škár.

Platí pravidlo: čím väčšia plocha dlažby a čím menej škár, tým menšia spotreba piesku! A naopak!

Škárovací piesok vždy skladujte v suchom prostredí!

Výrobca:

CITY STONE DESIGN s.r.o.
 Areál IN VEST 1179
 927 03 Šaľa
 GATE 3
sala@citystonedesign.sk

